

CT 280

WINTER

Additief voor ETICS-cementmortel

Additief voor snellere hechting en droging van lijm mortels bij lage temperaturen

EIGENSCHAPPEN

- ▶ zorgt dat er kan worden gewerkt bij lage temperaturen en een verhoogde luchtvochtigheid
- ▶ eenvoudig in gebruik
- ▶ neutraal voor de overige materiaaleigenschappen

TOEPASSING

Toevoeging aan minerale lijm- en lijm-plaasmortels van Ceresit op cementbasis (ZS, ZU, CT 83, CT 80, CT 85, CT 87, CT 180, CT 190). Versnelt de hechting en droging van de mortel bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid. De toevoeging maakt het mogelijk om werkzaamheden uit te voeren in de late herfst en vroege lente, wanneer de temperatuur 's nachts onder nul daalt. Producten van Ceresit moeten aangebracht bij een temperatuur boven nul van de lucht en ondergrond, waarbij daling van de temperatuur tot onder het vriespunt is toegestaan na 6-8 h na afloop van het aanbrengen.

AANBRENGEN

CT 280 Winter direct aan het product toevoegen tijdens het mengen met water in een verhouding van 250 g / 25 kg (1 verpakking). Na grondig mengen is het materiaal klaar voor gebruik. Het materiaal na mengen uiterlijk binnen 90 minuten verbruiken. Vers aangebracht materiaal heeft na 6-8 uur een eerste bestendigheid tegen negatieve temperaturen bereikt (temperatuur: +2°C, luchtvochtigheid: 80%).

Ceresit dispersieproducten kunnen na toevoeging van CT 280 worden gebruikt bij een temperatuur van de omgeving en ondergrond van 0°C tot +15°C en een luchtvochtigheid tot 90%. De hechtingseigenschappen kunnen veranderen naar gelang de temperatuur en luchtvochtigheid.

LET OP

Het gebruik van het additief versnelt het hechtingsproces van de cementproducten. Het tast de bestendigheid niet aan. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden altijd een afscherming gebruiken rond de steigers totdat het materiaal geheel droog is. Andere in dit technisch gegevensblad genoemde materialen gebruiken volgens de instructies.



In geval van contact van het materiaal met de ogen deze grondig uitspoelen met water en een arts raadplegen. Het product buiten bereik van kinderen bewaren.

AANBEVELINGEN

In het ETICS-systeem met een gewapende laag met wintertoevoeging kunnen volgende lagen pas op zijn vroegst na 5 dagen worden aangebracht.

BEWAREN

Tot 12 maanden na de productiedatum in geval van opslag onder koele omstandigheden en in de originele, onbeschadigde verpakking.

VERPAKKING

Flesje van 250 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	zoutmengsel
Bulkdichtheid:	ca. 0,55 kg/dm ³
Gebruikstemperatuur:	0°C tot +15°C
Geschat rendement:	250 g per 25 kg

Technisch advies kan worden ingewonnen via de telefoonnummers:

+48 800 120 241

+48 413 710 124.

Behalve informatie uit dit technische blad moeten de bouwkundige principes, richtlijnen van bouwinstututen en -verenigingen, relevante landelijke en Europese normen, goedkeuringsdocumenten, veiligheidsvoorschriften etc. worden nageleefd. De voornoemde technische kenmerken en eigenschappen zijn bepaald op basis van praktijkervaring en uitgevoerd onderzoek. Alle eigenschappen en toepassingen van de materialen buiten het bereik van dit blad moeten schriftelijk door ons worden bevestigd. Alle gegevens hebben betrekking op een temperatuur van de ondergrond, de omgeving en het materiaal van +23°C en een luchtvochtigheid van 50%, tenzij anders vermeld. Onder andere omgevingsomstandigheden kunnen de eigenschappen afwijken.

De informatie uit dit technisch gegevensblad, met name de aanbevelingen over de aanbrengmethodes en -voorwaarden en het gebruiksbereik van onze producten, is tot stand gekomen op basis van onze beroepservaring. Dit technisch gegevensblad bepaalt het gebruiksbereik van het materiaal en de aanbevolen werkwijze, maar is geen vervanging van beroepsmatige capaciteiten van de uitvoerende. De fabrikant garandeert de productkwaliteit maar heeft geen invloed op de gebruikswijze en -omstandigheden. Gezien het feit dat de gebruiksomstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn, is het bij twijfel raadzaam om eerst een test uit te voeren. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de bovenstaande informatie of daaraan gerelateerde mondelinge aanbevelingen, uitgezonderd gevallen van ernstige nalatigheid of opzettelijke schuld. Dit technisch gegevensblad vervangt alle voorgaande versies die op dit product van toepassing zijn.